公開実用平成 1- 92791

⑩日本國特許庁(JP)

①実用新案出願公開

@ 公開実用新案公報(U)

平1-92791

@Int.Cl.4

識別記号

庁內整理番号

H 05 B

7719-3K F-7719-3K

母公開 平成1年(1989)6月19日

(全 頁) 審查請求 未請求

の考案の名称

黒鉛ヒーター

图 昭62-188882 到実

健

顧 昭62(1987)12月14日 魯出

6 位考 築 者 告 古 者 ②考 案

司 東海カーボン株式会社

砂出 東海高熱工業株式会社 臤 人 创出 弁理士 高畑 正也 砂代 理

静岡県御殿協市印野1623-4 静岡県御殿場市川島田929-18 東京都港区北青山1丁目2番3号 東京都新宿区西新宿6丁目14番1号

明 細 書

1、考案の名称

黒鉛ヒ ー タ ー

2. 実用新案登録請求の範囲

ターミナル部を周期律表IVa, Va, VIa に属する金属の炭化物で構成してなる風鉛ヒーター。

3. 考案の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本考案は、高温発熱体として用いられる照鉛ヒーター、とくに省エネルギー型黒鉛ヒーターに関する。

〔從米の技術〕

黒鉛ヒーターは、抵抗発熱型のヒーターとして、 2000℃以上の高温が得られる数少ない高温発 熱体の一つであり、多方面の工業分野で有用され ている。

この黒鉛ヒーターは、発熱部を有効に発熱させるために、発熱部の抵抗をターミナル部の抵抗よりも高くなるように設計されている。例えば、ターミナル部の断面積を発熱部の断面積よりも大き

公開実用平成 1一 92791

くした、いわゆる杵型形状の黒鉛ヒーターが一般 的に使用されている。

しかしながら、思鉛は導電性が高いので、発熱 部を行効に発熱させるためには、ターミナル部の 断面積を発熱部の断面積の約10倍以上に設計する必要がある。また、思鉛は熱伝導性も大きいので、発熱部からの伝熱によってターミナル部内 温になり、ターミナル部からの熱放散がする ともに配線企具の損傷を引起こすので、冷却水 を循環してターミナル部を強制冷却する手段が訴 じられている。

[考案が解決しようとする問題点]

このように従来の黒鉛ヒーターは、ターミナル 部からの熱放散と強制冷却によりエネルギーが消 費されるので、消費電力が有効に発熱エネルギー として利用されない問題点があった。本考案は、この問題点を排除し、エネルギー効率の高い黒鉛 ヒーターを提供するものである。

[問題点を解決するための手段]

すなわち、本考米の黒鉛ヒーターは、ターミナ

ル部を周期律表Ⅳa. Va. VIa に属する金属の炭化物で構成したことを特徴とするものである。

以下本考案を図示した一実施例にしたがって説明する。

第1図は、本考案の黒鉛ヒーターを例示したものであり、第2図は、ターミナルの接続部を拡大して示したものである。第1図において、(1)は黒鉛製の発熱部、(2)は周期律表IVa. Va, VIaに属する金属の炭化物で構成されたターミナル部である。このターミナル部(2)は、発熱部と同材質の黒鉛部材(3)と第2図に例示した楔型形状による嵌合などの適宜な力法で接続されている。

この周期律表IVa. Va. VIaに属する金属の炭化物としては、TiC, ZrC, HIC, VC, NbC, TaC, Cr2C2、Mo2C, WCなどが用いられる。これらの金属炭化物は、塩気抵抗が風鉛よりも小さいので通電によるターミナル部の発熱が低減するとともに、熱伝導率も風鉛より小さいので、通電発熱にともなう発熱部からの熱流入および放熱量が減少する。更に熱膨張率は風鉛と近似するの

公開実用平成 1- 92791

で、高温下における熱膨張の差異に基づく接続部の級みや割損も生じ難い。

[考案の効果]

上記説明したように本考案の黒鉛ヒーターは、 ターミナル部の発熱および高温化を抑制すること ができるので、強制冷却によるエネルギー浪費の 低減をはかることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本考案の黒鉛ヒーターを例示した機 断面図、第2図はターミナルの接続部の拡大図で ある。

- (1)… 雅熱部、 (2)…ターミナル部、
- (3)… 濕鉛部材


実用新案登録出願人 東海カーボン株式会社東海高熱工業株式会社

代理人 并理士 高 畑 正 也

第 1 図



第 2 図



実用新窓登録出頭 A 東海カーボン株式会社 麦海髙熱工業株式会社

代理人

护郷土

高畑正也

1027

וַכָּי דְּינייִ ייִייִי וּיִייִיּ